

耐火セメント メタル用 (カップ)

ご使用前に必ずお読みください。【品番：R64】
本製品は薪ストーブの鋳物同士の接着、またファイバーロープ（ガスケット）を鋳鉄やスチールに接着する耐火セメントです。

使用方法

①薪ストーブ本体が冷めていることを確認します。②セメントを使用する表面から、古いファイバーロープ、セメント、ゴミや錆などの異物をあらかじめきれいに取り除きます。③水分が分離していますので、セメントをよくかき混ぜてください。④鋳物同士の場合：溝の深さからはみ出さない程度のセメントを注入し、しっかり押し付けます。⑤ファイバーロープの場合：ファイバーロープの太さの半分程度の量のセメントを溝に注入し、ファイバーロープをしっかり押し付けます。余分なファイバーロープを切り取り、はみ出したセメントは拭き取ってください。⑥ドアを開けたまま（鋳物同士の場合は閉める）24時間以上乾燥させ、火を焚いて完全に硬化させます。急激に温度を上げないようにしてください。

使用上の注意

• 用途以外に使用しないでください。• 本製品にはアルカリ性のケイ酸ナトリウムが含まれています。刺激性のある物質で飲み込むと大変危険です。• ご使用の際は目や皮膚に付着しないよう安全メガネとゴム手袋、マスクを着用してください。• ご使用中は換気を十分行ってください。• フタが開いたままの状態は危険ですので、使用後は容

器のフタをしっかりと閉めてください。• お子様の手の届かないところに保管してください。• 直射日光を避け、高温の場所では保管しないでください。• 本製品は開封後の保存ができません。1回で使い切るようにしてください。

応急処置

• 皮膚に付着した場合は石けんで洗い落とし、痛みがある場合は医師の診察を受けてください。• もし飲み込んだ場合は吐こうとせず、コップ1～2杯の水を飲み、速やかに医師の診察を受けてください。• 目に入った場合はこすらず、ただちに流水で15分以上洗い流し、必ず医師の診察を受けてください。

種類/水性形接着剤 成分/ケイ酸ナトリウム、二酸化ケイ素、水酸化ナトリウム

正味量/容器に記載 耐熱温度/1095℃

製造元/RUTLAND PRODUCTS アメリカ製

 **FIRESIDE**

〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂 497-871

<https://www.firesidestove.com>

☎ 0120-46-7877



FS-④